

Produits plans laminés à froid des aciers à bas niveau de carbone pour emboutissage ou pliage à froid UNI EN 10130.

Produits plans laminés à froid des aciers à haute limite d'élasticité pour formage à froid UNI EN 10268.

TYPES DE FORMAT

Coils de 600 a 2.000 mm à bord ébarbé et non ébarbé.

Bandes de 20 a 600 mm à bord ébarbé.

Tôles planées: formats commerciaux et non commerciaux.

Bobines bordées.

CONDITIONS DE FOURNITURE

Comme prévu par les normes de référence.

Caratteristiche meccaniche mediante prova di trazione in senso trasversale					
QUALITA `	Rp 02 (N/mm ²) max	Rm (N/mm ²)	A % min L ₀ = 80 mm	r min	n min
DC 01	280	270 ÷ 410	28	-	-
DC 03	240	270 ÷ 370	34	1.3	-
DC 04	210	270 ÷ 350	38	1.6	0.180
DC 05	180	270 ÷ 330	40	1.9	0.200
DC 06	180	270 ÷ 350	38	1.8	0.220

Composizione chimica					
QUALITA `	C % Max	Mn % Max	S % Max	P % Max	Ti % Max
DC 01	0.120	0.600	0.045	0.045	-
DC 03	0.100	0.450	0.035	0.035	-
DC 04	0.080	0.400	0.030	0.030	-
DC 05	0.060	0.350	0.025	0.025	-
DC 06	0.020	0.250	0.020	0.020	0.300

Caratteristiche meccaniche										
Qualità	R _p (MPa) min - max	R _m (MPa) min - max	A ₈₀ min (%) t≤0.7	A ₈₀ min (%) t>0.7	Test piega d min	R _e (MPa) min - max	R _m (MPa) min - max	A ₈₀ min (%) t≤0.7	A ₈₀ min (%) t>0.7	Test piega d min
EN10268 :06	trasversale					longitudinale				
HC260LA	260- 330	350 430	24	26	0 t	240- 310	340- 420	25	27	0
HC300LA	300- 380	380-480	21	23	0 t	280- 360	370- 470	22	24	0
HC340LA	340- 420	410-510	19	21	0 t	320- 410	400- 500	20	22	0
HC380LA	380- 480	440-560	17	19	0.5 t	360- 460	430- 550	18	20	0.2
HC420LA	420- 520	470-590	15	17	0.5 t	400- 500	460- 580	16	18	0.2
HC500LA ¹⁾	500- 620	570-710	10	12	1.0 t	-	-	-	-	-
t = spessore del laminato in mm										
1) simile alla norma										

Composizione chimica								
Qualità	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Ti (%)	Nb (%)
EN10268	max	max	max	max	max	min	max ¹⁾	max ¹⁾
HC260LA	0.1	0.5	0.6	0.025	0.025	0.015	0.15	0.09
HC300LA	0.1	0.5	1.0	0.025	0.025	0.015	0.15	0.09
HC340LA	0.1	0.5	1.1	0.025	0.025	0.015	0.15	0.09
HC380LA	0.1	0.5	1.6	0.025	0.025	0.015	0.15	0.09
HC420LA	0.1	0.5	1.6	0.025	0.025	0.015	0.15	0.09
HC500LA	0.1	0.5	1.6	0.025	0.025	0.015	0.15	0.09
1) Questi elementi possono essere presenti soli o in combinazione; il vanadio può essere utilizzato; la somma dei 3 elementi non deve però superare lo 0,22%								